

# 性能規格書

2025年2月  
鹿島道路株式会社  
技術研究所



|     |            |
|-----|------------|
| 製品名 | KSボンド 冬用   |
| 用途  | コンクリート用接着剤 |

| 試験項目                     | 規格値     | 試験方法           |
|--------------------------|---------|----------------|
| 硬化物比重                    | 1.4±0.2 | JIS K 7112に準ずる |
| 可使時間 分/23℃               | 10以上    | 温度上昇法          |
| 圧縮強さ N/mm <sup>2</sup>   | 50以上    | JIS K 7181に準ずる |
| 圧縮弾性係数 N/mm <sup>2</sup> | 1,000以上 | JIS K 7181に準ずる |
| 曲げ強さ N/mm <sup>2</sup>   | 35以上    | JIS K 7171に準ずる |
| 引張剪断強さ N/mm <sup>2</sup> | 10以上    | JIS K 6850に準ずる |
| 付着強さ N/mm <sup>2</sup>   | 1.6以上   | JIS A 6909に準ずる |

※試験条件はJIS Z 8703に準じ、硬化条件は23℃、7日間を標準養生とする。