

性 能 規 格 書

2025年6月
鹿島道路株式会社
技術研究所



製品名 KSプライマーⅡ

試験項目	規格値	試験方法
塗膜の外観	正常であること	JIS K 5600に準ずる
混合粘度 Pa・sec/23℃	0.05 以下	JIS K 7117に準ずる
塗膜乾燥時間 時間/23℃	4 以内	ドラインゲルコート
引張剪断強さ N/mm ²	10 以上	JIS K 6850に準ずる

※試験条件はJIS Z 8703に準じ、硬化条件は23℃、7日間を標準養生とする。
(引張剪断強さはKSプライマーを鋼板に塗布し、7日後にKSボンドで接着する。)